


GUAINA TERMORESTRINGENTE

Confezioni Vedi Tabella



Codice Prodotto: 4410/1.2/...



CARATTERISTICHE

La serie 4410 è una guaina termoretraibile in poliolefina reticolata ritardata alla fiamma. La guaina è disponibile sia in rotoli che in pratici dispenser scatolati. Oltre al colore nero sono disponibili, su richiesta, i seguenti colori: rosso, blu, giallo, verde e bianco.

Temperatura d'esercizio continuo da -55° C a + 125° C

Temperatura minima di inizio restringimento 70° C

Temperatura minima di completo restringimento 100° C

Rigidità dielettrica 20 kV/mm

Rapporto di restringimento 2:1

Autoestinguibilità

Materiale conforme alla normativa RoHS

Materiale resistente agli agenti chimici





Omologazione UL224 125° C 600 V VW-1 (E204071)

Con riserva modifiche tecniche





VARIAZIONI

| Immagine | Codice Prodotto | Diametro mm Max | Diametro mm Min | Spessore parete mm | Confezione m |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
|  | 4410/12.7/SC | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 |
|  | 4410/16/SC | 16,0 | 8,0 | 0,65 | 7 |
|  | 4410/19/SC | 19,0 | 9,5 | 0,80 | 7 |
|  | 4410/25.4/SC | 25,4 | 12,7 | 0,90 | 4 |





Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Diametro mm Max | Diametro mm Min | Spessore parete mm | Confezione m |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|  | 4410/9.5/SC | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 10 |
|  | 4410/4.8/SC | 4,8 | 2,4 | 0,44 | 10 |
|  | 4410/6.4/SC | 6,4 | 3,2 | 0,51 | 10 |
|  | 4410/3.2/SC | 3,2 | 1,6 | 0,44 | 15 |





Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Diametro mm Max | Diametro mm Min | Spessore parete mm | Confezione m |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
|  | 4410/2.4/SC | 2,4 | 1,2 | 0,36 | 15 |
|  | 4410/1.6/SC | 1,6 | 0,8 | 0,33 | 15 |
|  | 4410/1.2/SC | 1,2 | 0,6 | 0,30 | 15 |
|  | 4410/16 | 16,0 | 8,0 | 0,65 | 100 |





Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Diametro mm Max | Diametro mm Min | Spessore parete mm | Confezione m |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
|  | 4410/12.7 | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 50 |
|  | 4410/9.5 | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 50 |
|  | 4410/6.4 | 6,4 | 3,2 | 0,51 | 100 |
|  | 4410/4.8 | 4,8 | 2,4 | 0,44 | 100 |





Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Diametro mm Max | Diametro mm Min | Spessore parete mm | Confezione m |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
|  | 4410/3.2 | 3,2 | 1,6 | 0,44 | 200 |
|  | 4410/2.4 | 2,4 | 1,2 | 0,36 | 200 |
|  | 4410/1.6 | 1,6 | 0,8 | 0,33 | 200 |
|  | 4410/1.2 | 1,2 | 0,6 | 0,30 | 200 |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Diametro mm Max | Diametro mm Min | Spessore parete mm | Confezione m |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
|  | 4410/19 | 19,0 | 9,5 | 0,80 | 100 |
|  | 4410/25.4 | 25,4 | 12,7 | 0,90 | 50 |
|  | 4410/32 | 32,0 | 16,0 | 0,90 | 50 |
|  | 4410/38.1 | 38,1 | 19,0 | 1,02 | 50 |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Diametro mm Max | Diametro mm Min | Spessore parete mm | Confezione m |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
|  | 4410/50.8 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | 50 |
|  | 4410/70 | 70,0 | 35,1 | 1,27 | 30 |
|  | 4410/80 | 80,0 | 40,2 | 1,32 | 30 |
|  | 4410/101.6 | 101,6 | 50,8 | 1,40 | 30 |

Con riserva modifiche tecniche



NOTES

Con riserva modifiche tecniche